

11.2/22.4

Pétrographie : RHYOLITE

11.2/22.4 CBR - Carrière de Bully 2ème Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

11.2 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

Code A

	0.063	5.6	11.2	12.5	16	22.4	31.5	45	f	FI	LA
Etendue e			15			15					
V.S.S.+U	1.8	6	21			100			1.8		
V.S.S.	1.5	5	16			99			1.5	20	30
V.S.I.			1			84	98	100			
V.S.I.-U			0			79	97				

Partie informative

Résultats de production

du 24/01/24 au 13/06/24

	0.063	5.6	11.2	12.5	16	22.4	31.5	45	f	FI	LA
Maximum	1.4	2	6	14	65	99	100	100	1.4	6	
Xf+1.25xEcart-types	1.1	2	5	12	55	99	100	100	1.1	6	
Moyenne Xf	0.8	1	3	7	38	96	100	100	0.8	5	19
Xf-1.25xEcart-types	0.4	1	1	2	21	93	100	100	0.4	3	
Minimum	0.4	1	1	2	18	92	100	100	0.4	3	
Ecart-type	0.28	0.4	1.5	3.9	13.6	2.3	0.0	0.0	0.30	1.0	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	1

