

4/11.2

Péetrographie : RHYOLITE

4/11.2 CBR - Carrière de Bully 2ème Semestre 2024

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

4 11.2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	16	22.4	f	FI	LA
Etendue e			15				15					
V.S.S.+U	1.8	6	20				100			1.8		
V.S.S.	1.5	5	15				97			1.5	20	30
V.S.I.			0				82	98	100			
V.S.I.-U			0				77	97				

Partie informative

Résultats de production

du 01/02/24 au 13/06/24

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	16	22.4	f	FI	LA
Maximum	1.3	5	15	42	65	92	93	100	100	1.3	13	
Xf+1.25xEcart-types	1.2	4	11	43	65	86	93	100	100	1.2	13	
Moyenne Xf	1.0	2	7	32	52	76	88	100	100	1.0	11	19
Xf-1.25xEcart-types	0.7	1	3	21	39	66	83	100	100	0.7	9	
Minimum	0.5	1	2	16	30	58	82	100	100	0.5	9	
Ecart-type	0.22	1.3	3.2	8.7	10.2	8.1	3.9	0.0	0.0	0.20	1.0	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	1

