

GNT 0/31.5

Pétrographie : RHYOLITE

GNT 0-31.5 CBR - Carrière de Bully 2ème Semestre 2024

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme

Classe granulaire

0	31.5
---	------

EN 13285 Graves non traitées

Code

GNT 2

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	20	25	31.5	45	LA	MB	MB 0/D	MDE
V.S.S.	9.0	35	40	47	60	68	85			99	100	40	2.5	0.80	35
V.S.I.	4.0	5	9	16	22	35	55			85	100				

Partie informative
Résultats de production

du 07/02/24 au 19/06/24

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	20	25	31.5	45	LA	MB	MB 0/D	MDE
Maximum	7.5	20	28	40	55	68	85	93	98	99	100		2.5	0.80	
Xf+1.25xEcart-types	7.0	19	26	37	51	62	83	92	98	99	100		2.4	0.78	
Moyenne Xf	5.8	16	21	30	41	54	74	82	91	96	100	19	2.1	0.66	9
Xf-1.25xEcart-types	4.6	12	17	23	31	46	65	73	83	93	100		1.8	0.54	
Minimum	4.8	13	18	24	32	49	67	74	82	93	100		1.9	0.50	
Ecart-type	0.97	3.0	3.8	5.7	7.9	6.4	7.3	7.7	5.8	2.4	0.0		0.20	0.100	
Nombre de résultats	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	7	7	1

