

0/4 Concassé

Pétrographie : RHYOLITE

Elaboration : Concassé

0/4C CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code a Ang 1


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 2.8	4	1.4D 5.6	2D 8	Ecs	f	MB	FS
Etendue e	6					20		10				6		
V.S.S.+U	15.0					86		100				15.0	2.5	
V.S.S.	13.0					83		99				13.0	2.0	40.00
V.S.I.	7.0					63		89	98	100	35	7.0		
V.S.I.-U	5.0					60		87	97	100		5.0		

Partie informative

Résultats de production

du 04/07/24 au 27/11/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	5.6	8	Ecs	f	MB	FS
Maximum	13.0	18.3	27.6	43.6	63	83	93	99	100	100		13.0	2.0	
Xf+1.25xEcart-types	12.4	17.7	26.7	41.3	60	81	91	99	100	100		12.4	1.9	
Moyenne Xf	10.6	15.5	23.6	36.1	52	75	87	98	100	100	38	10.6	1.6	23.00
Xf-1.25xEcart-types	8.8	13.3	20.4	30.9	45	69	83	97	100	100		8.8	1.3	
Minimum	8.6	12.9	18.7	27.4	39	65	80	97	100	100		8.6	1.2	
Ecart-type	1.42	1.75	2.51	4.15	5.9	5.0	3.2	0.6	0.0	0.0		1.40	0.30	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	15	1



Amaury CHAPON