

# GNT 0/31.5

**Pétrographie :** RHYOLITE  
**Elaboration :** Concassé

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0	31.5
---	------

**Norme**

EN 13285 Graves non traitées

**Code**

GNT 2


	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
V.S.S.	9.0	35	40	47	60	68	85	99	100	40	2.5	35
V.S.I.	4.0	5	9	16	22	35	55	85	100			

### Partie informative

Résultats de production

du 07/02/24 au 05/11/24

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	LA	MB	MDE
Maximum	5.5	17	23	31	42	56	76	96	100		2.4	
Xf+1.25xEcart-types	5.7	17	23	31	43	57	78	96	100		2.5	
Moyenne Xf	5.2	14	20	28	39	52	71	95	100	14	2.3	8
Xf-1.25xEcart-types	4.6	12	17	25	34	47	65	94	100		2.2	
Minimum	4.4	12	17	25	35	47	64	94	100		2.2	
Ecart-type	0.44	1.9	2.7	2.6	3.5	3.7	5.4	0.9	0.0		0.10	
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	1



David REYNAL