

10/14 Concassé Lavé

Pétrographie : RHYOLITE

10/14 CL CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc I Ang1


	0.063	0.5	d/2 5	d 10	12.5	D 14	1.4D 20	2D 28	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10		10								
V.S.S.	0.5		5	17		94			0.5	15	20	10.0	15	
V.S.I.				7		84	98	100						50

Partie informative

Résultats de production

du 11/07/24 au 12/12/24

	0.063	0.5	5	10	12.5	14	20	28	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	0.1	0.3	2	16	70	90	100	100	0.1					
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0.4	2	16	74	91	100	100	0.1					
Moyenne Xf	0.1	0.2	1	16	65	88	100	100	0.1	5	19	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0.1	1	16	55	86	100	100	0.1					
Minimum	0.1	0.1	1	16	59	87	100	100	0.1					
Ecart-type	0.00	0.13	0.5	0.1	7.5	2.3	0.0	0.0	0.00					
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1



Amaury CHAPON