

# 10/14 Concassé

**Péetrographie :** RHYOLITE

**Elaboration :** Concassé

10/14C CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2025

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

10      14

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc III Ang1


	0.063	d/2 5	d 10	12.5	D 14	1.4D 20	2D 28	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e			10		10								
V.S.S.	2.0	5	17		94			1.5	20	20	10.0	15	
V.S.I.			7		84	98	100						50

## Partie informative

Résultats de production

du 25/07/24 au 27/11/24

	0.063	5	10	12.5	14	20	28	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	1.5	2	17	68	90	100	100	1.5	6				
Xf+1.25xEcart-types	1.2	2	16	66	89	100	100	1.2	6				
Moyenne Xf	0.7	1	12	60	87	100	100	0.7	6	16	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.2	1	9	54	85	100	100	0.2	5				
Minimum	0.1	1	8	53	84	100	100	0.1	5				
Ecart-type	0.40	0.5	2.8	4.9	1.5	0.0	0.0	0.40	1.0				
Nombre de résultats	12	12	12	12	12	12	12	12	4	1	1	1	1



**Amaury CHAPON**