

# 10/14 Concassé

Pétrographie : RHYOLITE  
Elaboration : Concassé

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

10 14

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043


Bnc II Ang1 C100/0

	0.063	4	d/2 5	6.3	8	d 10	12.5	14	16	1.4D 20	2D 28	f	FI	MBF	LA	MDE	PSV
V.S.S.	1.0		5			17		93				1.0	20	10.0	20	15	
V.S.I.	0.0		0			7		83		98	100	0.0					50

### Partie informative

Résultats de production

	du 13/03/24 au 05/11/24												du 30/12/22 au 30/12/24				
	0.063	4	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	28	f	FI	MBF	LA	MDE	PSV
Maximum	0.7	1	2	5	7	15	67	92	100	100	100	0.7	13		14	8	56
Xf+1.25xEcart-types	0.7	1	3	5	8	16	67	92	100	100	100	0.7	13		14	8	56
Moyenne Xf	0.6	1	2	3	6	12	62	89	99	100	100	0.6	12	5.0	14	7	56
Xf-1.25xEcart-types	0.5	1	1	1	3	9	57	87	99	100	100	0.5	11		13	6	55
Minimum	0.5	1	1	1	3	8	58	88	99	100	100	0.5	11		13	6	55
Ecart-type	0.11	0.2	0.7	1.6	2.0	2.7	3.7	1.7	0.5	0.0	0.0	0.10	1.0		1.0	1.0	1.0
Nombre de résultats	6	4	6	4	4	6	6	6	6	6	6	6	4	1	4	4	2



David REYNAL