

11.2/22.4

Péetrographie : RHYOLITE

11.2/22.4 Béton CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

11.2 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

Code A


	0.063	d/2 5.6	d 11.2	12.5	16	D 22.4	1.4D 31.5	2D 45	f	FI	LA
Etendue e			15			15					
V.S.S.	1.5	5	16			99			1.5	20	30
V.S.I.			1			84	98	100			

Partie informative

Résultats de production

du 04/07/24 au 12/12/24

	0.063	5.6	11.2	12.5	16	22.4	31.5	45	f	FI	LA
Maximum	1.2	3	8	14	44	98	100	100	1.2	5	
Xf+1.25xEcart-types	0.9	2	5	12	44	98	100	100	0.9	5	
Moyenne Xf	0.6	1	3	7	33	96	100	100	0.6	3	16
Xf-1.25xEcart-types	0.3	0	0	1	21	94	100	100	0.3	2	
Minimum	0.3	1	1	2	21	93	100	100	0.3	2	
Ecart-type	0.27	0.7	2.1	4.3	9.5	1.7	0.0	0.0	0.30	1.0	
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	1



Amaury CHAPON

Dimension en mm

WTL 11.05.3.87-7 (c) Arcade 1996,2020