

2/6 Concassé

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

2 6.3

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043

IV


	0.063	d/2	d	4	5	D	1.4D	2D	f	LA	MDE
V.S.S.											
V.S.I.											

Partie informative

Résultats de production

du 13/03/24 au 04/06/24

	0.063	1	2	4	5	6.3	9	12.5	f	LA	MDE
Maximum	1.3	3.4	7.9	46.8	71.5	96	100	100.0	1.3		
Xf+1.25xEcart-types	1.2	3.8	7.9	51.4	73.1	96	100	100.0	1.2		
Moyenne Xf	0.9	2.6	4.8	38.8	65.9	93	100	100.0	0.9	14	6
Xf-1.25xEcart-types	0.6	1.4	1.7	26.3	58.7	91	100	100.0	0.6		
Minimum	0.7	1.3	1.9	24.7	58.7	91	100	100.0	0.7		
Ecart-type	0.26	0.93	2.47	10.04	5.75	2.2	0.0	0.00	0.30		
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1



David REYNAL