

# 4/11.2

**Péetrographie : RHYOLITE**

4/11.2 CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2025

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

Catégorie

4 11.2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620

A


	0.063	d/2 2	d 4	6.3	8	10	D 11.2	1.4D 16	2D 22.4	f	FI	LA
Etendue e			15				15					
V.S.S.	1.5	5	15				97			1.5	20	30
V.S.I.			0				82	98	100			

**Partie informative**

Résultats de production

du 04/07/24 au 12/12/24

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	16	22.4	f	FI	LA
Maximum	1.2	2	9	44	63	82	90	100	100	1.2	7	
Xf+1.25xEcart-types	1.1	2	8	42	63	84	89	100	100	1.1	7	
Moyenne Xf	0.8	1	4	28	46	71	86	100	100	0.8	5	16
Xf-1.25xEcart-types	0.5	0	1	13	29	58	83	100	100	0.5	3	
Minimum	0.4	1	1	7	19	50	83	99	100	0.4	4	
Ecart-type	0.23	0.5	2.8	11.8	13.8	10.4	2.6	0.3	0.0	0.20	2.0	
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	1



**Amaury CHAPON**

Dimension en mm

WIL 11.05.3.87-7(c) Arcade 1996,2020