

4/6 Concassé Lavé

Péetrographie : RHYOLITE

4/6.3 CL CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc I Ang1


	0.063	0.5	d/2 2	d 4	5	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10		10								
V.S.S.	0.5		5	20		95			0.5	20	20	10.0	15	
V.S.I.				10		85	98	100						50

Partie informative

Résultats de production

du 29/05/24 au 12/12/24

	0.063	0.5	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	0.1	0.1	1	20	62	93	100	100	0.1	18				
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0.1	1	19	61	93	100	100	0.1	19				
Moyenne Xf	0.1	0.1	1	15	53	92	100	100	0.1	15	16	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0.1	0	10	46	92	100	100	0.1	11				
Minimum	0.1	0.1	1	12	49	92	100	100	0.1	12				
Ecart-type	0.02	0.02	0.3	3.6	5.9	0.5	0.0	0.0	0.00	3.0				
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	1	1	1



Amaury CHAPON