

4/6 Concassé Lavé

Pétrographie : RHYOLITE
Elaboration : Concassé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

4 6.3

Norme

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Code


Bnc I Ang1 C100/0

	0.063	0.5	d/2 2	d 4	5	D 6.3	1.4D 9	2D 12.5	f	FI	LA	MDE	PSV
V.S.S.	0.5		5	15		94			0.5	20	20	15	
V.S.I.				5		84	98	100	0.0				50

Partie informative

Résultats de production

	du 28/03/24 au 24/06/24										du 30/06/22 au 30/06/24		
	0.063	0.5	2	4	5	6.3	9	12.5	f	FI	LA	MDE	PSV
Maximum	0.2	0.4	1	11	45	89	100	100	0.2	16	14	7	56
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0.4	2	9	45	88	100	100	0.2	16	15	8	57
Moyenne Xf	0.2	0.4	1	7	37	87	100	100	0.2	16	14	7	56
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0.3	1	5	30	85	100	100	0.1	15	13	6	55
Minimum	0.1	0.3	1	6	29	85	100	100	0.1	15	13	6	55
Ecart-type	0.02	0.07	0.3	1.8	6.1	1.3	0.0	0.0	0.00	1.0	1.0	1.0	1.0
Nombre de résultats	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	4	4	2



David REYNAL

