

# 6/10 Concassé Lavé

**Péetrographie : RHYOLITE**

6.3-10 CL CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2025

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

6.3      10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc I Ang 1


	0.063	0.5	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10		10								
V.S.S.	0.5		5	17		93			0.5	15	20	10.0	15	
V.S.I.				7		83	98	100						50

## Partie informative

Résultats de production

du 07/06/24 au 24/10/24

	0.063	0.5	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	0.1	0.2	1	17	51	91	100	100	0.1	12				
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0.2	1	16	51	89	100	100	0.1	12				
Moyenne Xf	0.1	0.1	1	13	46	86	100	100	0.1	10	16	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0.1	1	9	42	84	100	100	0.1	8				
Minimum	0.1	0.1	1	9	41	84	100	100	0.1	9				
Ecart-type	0.01	0.05	0.2	2.9	3.6	2.3	0.0	0.0	0.00	2.0				
Nombre de résultats	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	1	1	1	1



Amaury CHAPON