

6.3/10 concassé

Pétrographie : RHYOLITE

Elaboration : Concassé

6/10 CBR-Carrière de Bully 1er Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

6.3 10

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc III Ang1


	0.063	d/2 3.15	d 6.3	8	D 10	1.4D 14	2D 20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e			10		10								
V.S.S.+U	2.3	6	22		98			2.3					
V.S.S.	2.0	5	17		93			2.0	25	20	10.0	15	
V.S.I.			7		83	98	100						50
V.S.I.-U			2		78	97							

Partie informative

Résultats de production

du 04/07/24 au 27/11/24

	0.063	3.15	6.3	8	10	14	20	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	1.6	4	17	57	91	100	100	1.6	18				
Xf+1.25xEcart-types	1.2	3	15	53	92	100	100	1.2	16				
Moyenne Xf	0.8	2	12	46	88	100	100	0.8	11	16	5.0	9	56
Xf-1.25xEcart-types	0.5	1	9	39	84	100	100	0.5	6				
Minimum	0.4	1	8	34	83	100	100	0.4	7				
Ecart-type	0.30	0.8	2.8	5.9	3.0	0.0	0.0	0.30	4.0				
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	6	1	1	1	1



Amaury CHAPON