

GNT 0/31.5

Péetrographie : RHYOLITE

GNT 0-31.5 CBR - Carrière de Bully 1er Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	31.5
---	------

Norme

EN 13285 Graves non traitées

Catégorie


GNT 2

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	20	25	31.5	45	LA	MB	MB 0/D	MDE
V.S.S.	9.0	35	40	47	60	68	85			99	100	40	2.5	0.80	35
V.S.I.	4.0	5	9	16	22	35	55			85	100				

Partie informative Résultats de production

du 11/07/24 au 27/11/24

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	20	25	31.5	45	LA	MB	MB 0/D	MDE
Maximum	7.4	18	25	34	45	60	83	90	97	98	100		2.4	0.80	
Xf+1.25xEcart-types	7.5	18	25	33	44	62	85	93	99	99	100		2.3	0.75	
Moyenne Xf	6.0	15	21	29	41	55	76	84	92	97	100	16	2.1	0.64	9
Xf-1.25xEcart-types	4.5	13	18	25	38	48	68	76	85	96	100		1.8	0.53	
Minimum	4.7	13	18	25	38	46	69	74	82	95	100		1.9	0.60	
Ecart-type	1.19	1.9	2.7	3.2	2.7	5.6	6.8	6.8	5.8	1.3	0.0		0.20	0.090	
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	1



Amaury CHAPON