CARRIÈRES DU BASSIN RHÔNALPIN

CBR - Terril St Pierre
ZI La Combe
42150 LA RICAMARIE
Tel:06 28 79 61 26

Fiche Technique de Produit
Engagement du 01/04/2025 au 31/08/2025

Grave 0/31.5 Mixte

Pétrographie : Matériaux de déconstruction Mixte
Elaboration : Concassé

FTP GDNT 2M Septembre 2024
Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,
les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n°: ULY24-026310-1
Classement GTR et Utilisation= F71 D2 ; Selon GTR 2023= AR-A51 assimilable G1
Utilisation : Compactage avec un objectif de densification q2
[DC3] : Tranchée ; [DC3] : Couche de fondation et de base

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
0	31.5	Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction	GDNT 2 M

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W
V.S.S.	12.0	35	40	47	60	68	85	99	100	5.0	30		1.0	40	65	2.5	0.80	35	0.40	
V.S.I.	2.0	5	9	16	22	35	55	85	100			70.0								

Partie informative

Résultats de production

du 17/09/24 au 03/10/24

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	FL	Ra	EN_GR_Rcug	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS	W
Maximum	5.0	15	23	33	45	63	83	98	100							1.4	0.40			6.4
Xf+1.25xEcart-types	5.1	15	23	33	46	64	84	98	100							1.4	0.42			6.4
Moyenne Xf	4.3	14	21	30	41	59	78	96	100	1.0	15	85.0	0.5	28	56	1.3	0.39	28	0.20	6.1
Xf-1.25xEcart-types	3.5	12	19	27	36	54	72	93	100							1.1	0.36			5.7
Minimum	3.7	13	19	28	37	55	73	93	100							1.2	0.36			5.8
Ecart-type	0.65	1.2	1.6	2.6	3.9	3.9	4.7	2.3	0.0							0.10	0.020			0.30
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	3



Amaury CHAPON

WIL 11.05.3.87-7 (c) Arcade 1996,2020