

0/2 Concassé

Péetrographie : RHYOLITE

0/2C CBR-Carrière de Bully 2 ème Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043


Code a Ang 1

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2	D	1.4D	2D	Ecs	f	MB	FS
Etendue e	6				20	10				6		
V.S.S.	16.0				75	99				16.0	2.0	45.00
V.S.I.	10.0				55	89	98	100	35	10.0		

Partie informative Résultats de production

du 27/08/24 au 04/04/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Ecs	f	MB	FS
Maximum	14.4	20.9	32.3	49.8	72	95	100	100		14.4	1.7	
Xf+1.25xEcart-types	14.9	21.0	32.4	49.6	71	95	100	100		14.9	1.7	
Moyenne Xf	13.2	19.4	30.0	46.1	67	93	100	100	37	13.2	1.5	20.00
Xf-1.25xEcart-types	11.5	17.8	27.6	42.7	62	92	99	100		11.5	1.2	
Minimum	11.5	18.0	28.2	43.7	63	93	99	100		11.5	1.2	
Ecart-type	1.34	1.27	1.93	2.76	3.6	0.9	0.3	0.0		1.30	0.20	
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	1



Amaury CHAPON

WIL 11.05.3.87-7 (c) Arcade 1996,2020

[Signature manuscrite]