

10/14 Concassé Lavé

Péetrographie : RHYOLITE

10/14 CL CBR-Carrière de Bully 2 ème Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 14

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

Bnc I Ang1


	0.063	0.5	5	10	12.5	14	20	28	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10		10								
V.S.S.	0.5		5	17		94			0.5	15	20	10.0	15	
V.S.I.				7		84	98	100						50

Partie informative

Résultats de production

du 06/05/25 au 27/05/25

	0.063	0.5	5	10	12.5	14	20	28	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	0.1	0.1	2	16	66	90	100	100	0.1					
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0.1	2	16	69	91	100	100	0.1					
Moyenne Xf	0.1	0.1	1	15	61	88	100	100	0.1	8	18	5.0	10	56
Xf-1.25xEcart-types	0.1	0.1	0	13	52	84	100	100	0.1					
Minimum	0.1	0.1	1	13	53	85	100	100	0.1					
Ecart-type	0.01	0.01	0.7	1.5	6.8	2.7	0.0	0.0	0.00					
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1



Amaury CHAPON