

4/11.2

Péetrographie : RHYOLITE

4/11.2 CBR-Carrière de Bully 2 ème Semestre 2025

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 11.2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620


A

		d/2	d				D	1.4D	2D			
	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	16	22.4	f	FI	LA
Etendue e			15				15					
V.S.S.+U	1.8	6	20				100			1.8		
V.S.S.	1.5	5	15				97			1.5	20	30
V.S.I.			0				82	98	100			
V.S.I.-U			0				77	97				

Partie informative
Résultats de production

du 18/02/25 au 26/06/25

	0.063	2	4	6.3	8	10	11.2	16	22.4	f	FI	LA
Maximum	1.1	2	8	48	67	83	91	100	100	1.1	9	
Xf+1.25xEcart-types	0.9	1	6	44	63	82	89	100	100	0.9	9	
Moyenne Xf	0.7	1	4	30	50	73	86	100	100	0.7	8	18
Xf-1.25xEcart-types	0.4	1	1	15	37	64	83	100	100	0.4	7	
Minimum	0.4	1	1	10	28	56	82	100	100	0.4	7	
Ecart-type	0.19	0.3	2.0	11.5	10.5	7.0	2.6	0.0	0.0	0.20	1.0	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	1



Amaury CHAPON

[Signature]