

PRODUIT DE LA GAMME



FORMULÉS AVEC



40%

de ressources
primaires

60%

de ressources
secondaires

GISEMENT



de ressources
primaires :

+ Alluvionnaire Silico-
Calcaire

de ressources
secondaires :

+ Matériaux de
démolition du BTP

GAINS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTAUX



GRANULATS OGÊO
VS GRANULAT NATURELS

-60% Épuisement
des ressources

-27% Émission de CO₂

Favorise l'économie
circulaire

FILLOT RECYCLAGE un site GRANULAT ⁺		CBR - Fillot Arrêté préfectoral du 03/01/2000, arrêté complémentaire du 16/10/2007. 69310 Pierre Bénite		Fiche Technique de Produit Engagement du 20/09/2025 au 19/03/2026 Page 1/1																
Grave 0/20 Mixte																				
Péetrographie : Matériaux de déconstruction Mixte Elaboration : Concassé																				
FTP GDNT 3M Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière, les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n°: ULY25-030558-1 Selon GTR 2024 AR-A51 assimilable G1 Selon GTR 2000 F71 assimilable D2 Domaine d'utilisation Compactage avec un objectif de densification q2 [DC3] : Tranchée [DC3] : Couche de fondation et de base																				
Partie contractuelle Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage																				
Classe granulaire		Norme		Catégorie																
0 20		Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction		GDNT3 M																
		0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	Cu	FL	Ra	Bl _{0/0.075}	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS
V.S.S.		12.0	35	40	50	65	85	99	100		5.0	30		1.0	35	55	2.5	0.80	30	0.40
V.S.L.		2.0	10	15	22	35	55	85	100				70.0							
Partie informative Résultats de production																				
						du 05/09/25 au 12/09/25														
		0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	Cu	FL	Ra	Bl _{0/0.075}	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS
Maximum		8.5	21	28	36	49	80	99	100								2.4	0.79		
Kf+1.25Ecart-type		9.2	22	29	37	50	80	99	100								2.5	0.79		
Moyenne Xf		7.7	19	26	34	46	76	99	100	61	<0.1cm ³ /kg	13	87.0	<0.1%	22	36	2.3	0.78	14	0.10
Kf-1.25Ecart-type		6.2	16	22	30	41	73	99	100								2.2	0.77		
Minimum		6.3	17	23	31	42	74	99	100								2.2	0.77		
Ecart-type		1.18	2.2	2.7	2.9	3.3	3.0	0.0	0.0								0.10	0.010		
Nombre de résultats		3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1
Annuaire CHAPON																				

+ Votre contact

Manuel Dussurgey

T-04 78 05 29 12 | P-06 07 86 54 78

manuel.dussurgey@cbr69.fr

