

PRODUIT DE LA GAMME



FORMULÉS AVEC



40%

de ressources
primaires

60%

de ressources
secondaires

GISEMENT



de ressources
primaires :

+ Alluvionnaire
Silico-Calcaire

de ressources
secondaires :

+ Matériaux de
démolition du BTP

GAINS
ENVIRONNEMENTAUX
ET SOCIÉTAUX



GRANULATS OGÊO
VS GRANULAT NATURELS

-60% Épuisement
des ressources

-27% Émission de CO₂

Favorise l'économie
circulaire

**FILLOT
RECYCLAGE**
un site GRANULAT⁺

CBR - Fillot
Arrêté préfectoral du 03/01/2000, arrêté complémentaire du 16/10/2007.
69310 Pierre Bénite

**Fiche Technique
de Produit**
Engagement du 01/02/2026 au 31/07/2026
Page 1/1

Grave 0/20 Mixte

Pétrographie : Matériaux de déconstruction Mixte
Elaboration : Concassé

FTP GDNT 3M
Selon le guide d'acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière,
les matériaux peuvent être utilisés dans des usages routiers de type 3. Rapport n°: ULY25-044476-1
Domaine d'utilisation :
Compactage avec un objectif de densification q2
[DC3] : Tranchée ;
[DC3] : Couche de fondation et de base

Classe granulaire

0	20
---	----

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Guide Rhône Alpes de valorisation des Graves de Déconstruction

Catégorie

GDNT3 M

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	Cu	FL	Ra	EL _{GR} _{REG}	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS
V.S.S.	12.0	35	40	50	65	85	99	100		5.0	30		1.0	35	55	2.5	0.80	30	0.40
V.S.L.	2.0	10	15	22	35	55	85	100				70.0							

Partie informative
Résultats de production

du 11/12/25 au 19/01/26

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	Cu	FL	Ra	EL _{GR} _{REG}	X	LA	LA+MDE	MB	MB 0/D	MDE	SS
Maximum	7.0	23	30	39	53	78	99	100								2.0	0.70		
N+1.25Ecart-type	7.1	23	30	39	54	80	99	100								2.0	0.70		
Moyenne Xf	6.4	20	27	35	49	77	98	100	43	1.0	9	91.0	<0.1%	21	37	2.0	0.69	16	0.13
N-1.25Ecart-type	5.6	16	23	32	44	74	98	100								2.0	0.67		
Minimum	5.8	17	24	33	45	74	98	100								2.0	0.68		
Ecart-type	0.60	3.0	2.9	3.1	4.1	2.3	0.4	0.0								0.00	0.010		
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1

Anatoly CHAPON

[Signature]

+ Votre contact

Manuel Dussurgey
T-04 78 05 29 12 | P-06 07 86 54 78
manuel.dussurgey@cbr69.fr

