

0/2 Concassé

Péetrographie : RHYOLITE

0/2C CBR-Carrière de Bully 2ème Semestre 2026

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043


Code a Ang 1

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	Ecs	f	MB	FS
Etendue e	6				20	10				6		
V.S.S.	16.0				75	99				16.0	2.0	45.00
V.S.I.	10.0				55	89	98	100	35	10.0		

Partie informative

Résultats de production

	du 21/03/25 au 10/06/26											
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Ecs	f	MB	FS
Maximum	14.4	20.9	31.0	46.7	67	94	100	100		14.4	1.7	
Xf+1.25xEcart-types	14.5	21.0	31.2	47.0	67	94	100	100		14.5	1.8	
Moyenne Xf	13.5	19.7	29.7	45.6	66	93	100	100	38	13.5	1.6	20.00
Xf-1.25xEcart-types	12.5	18.3	28.3	44.1	65	93	99	100		12.5	1.5	
Minimum	12.8	18.9	28.7	44.4	65	93	99	100		12.8	1.5	
Ecart-type	0.81	1.07	1.16	1.17	1.1	0.6	0.3	0.0		0.80	0.10	
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1



Amaury CHAPON

