

10/14 Concassé Lavé

Péetrographie : RHYOLITE

10/14 CL CBR-Carrière de Bully 2ème Semestre 2026

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Code

10 14

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043


Bnc I Ang1

	0.063	0.5	d/2 5	d 10	12.5	D 14	1.4D 20	2D 28	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Etendue e				10		10								
V.S.S.	0.5		5	17		94			0.5	15	20	10.0	15	
V.S.I.				7		84	98	100						50

Partie informative
Résultats de production

du 06/05/25 au 25/07/25

	0.063	0.5	5	10	12.5	14	20	28	f	FI	LA	MBF	MDE	PSV
Maximum	0.3	0.4	2	16	72	93	100	100	0.3	8				
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0.3	2	17	73	92	100	100	0.2	8				
Moyenne Xf	0.1	0.2	1	13	60	89	100	100	0.1	7	19	5.0	10	56
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0.0	0	8	48	85	100	100	0.0	6				
Minimum	0.1	0.1	1	8	48	85	100	100	0.1	6				
Ecart-type	0.07	0.11	0.5	3.6	10.0	3.0	0.0	0.0	0.10	1.0				
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	1	1	1	1


Amaury CHAPON
