

20/40

Péetrographie : RHYOLITE

Selon le GTR 2024; Matériaux R3Vo

Selon le GTR 2000; Matériaux R61

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

20

40

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code

Limites normalisées V


	0.063	d/2 10	d 20	D/1.4 28	31.5	D 40	1.4D 56	2D 80	f	LA	MDE
V.S.S.											
V.S.I.											

Partie informative

Résultats de production

du 23/02/25 au 08/04/26

	0.063	10	20	28	31.5	40	56	80	f	LA	MDE
Maximum	1.3	7	22	74	86	99	100	100	1.3		
Xf+1.25xEcart-types	1.3	7	23	73	87	99	100	100	1.3		
Moyenne Xf	1.0	5	21	62	74	96	100	100	1.0	19	10
Xf-1.25xEcart-types	0.7	3	18	50	60	93	100	100	0.7		
Minimum	0.8	3	18	51	59	94	100	100	0.8		
Ecart-type	0.25	1.7	1.9	9.4	10.9	2.4	0.0	0.0	0.20		
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1



Amaury CHAPON

[Signature]