

GNT 0/31.5

Péetrographie	Rhyolite
Elaboration	Concassé

GNT 0-31.5 CBR - Carrière de Bully 2^{ème} Semestre 2026

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe Granulaire	Norme	Code
0/31,5	EN 13285 Graves non traitées	GNT 2

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	EN_MB0D	MB	MDE	LA
VSS	9.0	35.0	40	47	60	68	85	99	100	0.80	2.5	35	40
VSI	4.0	5.0	9	16	22	35	55	85	100				

Partie informative

Résultats de production - Du 01/01/2026 au 30/06/2026

	0.063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45	EN_MB0D	MB	MDE	LA
Maximum	6.8	18.0	25	33	45	56	76	99	100	0.80	2.4	10	19
Xf+1.25*s	6.7	17.0	24	32	43	56	76	99	100	0.75	2.4		
Moyenne	5.8	14.4	20	27	38	49	74	98	100	0.56	2.0	10	19
Xf-1.25*s	4.9	11.8	16	23	33	42	72	97	100	0.36	1.6		
Minimum	5.0	11.9	16	23	34	43	72	96	100	0.36	1.6	10	19
Ecart-type	0.7	2.1	3	3	4	5	2	1	0	0.16	0.3		
Nombre	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	1	1



Amaury CHAPON

[Signature]