

DTE Centre Est
VCSP Route France
Laboratoire de Lyon
BP 15- La Tour de Millery
69390 Vernaison

T/ 04.72.30.51.00

F/ 04.72.30.45.29

Certifications : **Certificat ISO 9001 : 2015**

Certificat ISO 14001 : 2015

Agrément LABOROUTE N°00-59

Lyon, le 13/03/2024

Dossier

Indice de vide 40/80 recyclé – CBR – Yvours

Méthode de calcul conformément à la norme NF EN 1097-3 :

$$\text{Indice de vide} = (\rho_{\text{ssd}} - \rho_{\text{b}}) / \rho_{\text{ssd}}$$

ρ_{ssd} : masse volumique réelle : 2.30 Mg/m³

ρ_{b} : masse volumique en vrac : 1.47 Mg/ m³

L'indice de vide (porosité inter granulaire) du 40/80 recyclé d'Yvours est de 0.36.

Amaury CHAPON
Technicien de laboratoire

Destinataire :

S.GUY
M.DUSSURGEY